מכון התקנים הישראלי
המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 9251912992

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : [redacted]
מענו :
תאריך ההזמנה : 12/05/02

תאור המוצר

קרמיקה ל.מזוגג ריצוף
הדגם הנבדק : ARC VIZON תאורו: D 60/120
יצרן : SERANIT
ארץ יצור : טורקיה
מידת הייצור הנומינלית של האריח: 600/1200מ"מ;
סוג האריח עפ"י שיטת הייצור: אריחים המיוצרים בכבישה (B);
סוג האריח עפ"י גימור פני האריח: אריחים לא מזוגגים;
סוג האריח עפ"י ספיגותם הממוצעת של האריחים: (E<=0.5% - פורצלן; סיווג האריחים: סוג א';
אריח עם מרחקים: לא

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 12/05/24 הנוטל: בא כח המכון
גודל המדגם : 2
מספר שטר מטען : 1201786
נמל היבוא : נמל חיפה תאריך כניסה: 12/05/01
מספר חשבון ספק: 47710 מיום: 12/04/20 שם ספק : SERANIT
שם ארץ יבוא : טורקיה

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 1.4-מיון, 2.1-סימון, 3.2-פגמים, 3.1-ספיגות האריחים, 3.1-חוזק הכפיפה, 3.1-התנגדות להחלקה של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי ריצוף ולקירות, מיובל 2004, גליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2005

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.

הערות:
מקדם חיכוך ממוצע:0.57
מקדם חיכוך מינמלי:0.55
[redacted]

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם: קרויטרו הדסה
תפקידו: בודק
תאריך: 2012/08/21

2012/08/21
תאריך הדפסה מקו

תעודת בדיקה מספר 9251912992

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת ותקציר הדרישה	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה למדגם	הערות/ ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
1.4	מיון					מתאים
2.1	סימון			בהתאם לסעיף 2.1		מתאים
3.2	פגמים					
	כמות אריחים סוג א' במדגם	אריחים	10	מינימום 9 מתוך 10		מתאים
	כמות אריחים סוג ב' במדגם	אריחים	0			מתאים
	כמות אריחים פסולים במדגם	אריחים	0			מתאים
3.1	ספיגות האריחים					
	ממוצע המדגם	%	0.05			
	ספיגות מקסימלית	%	0.06			
	קבוצת ספיגות		(E<= 0.5%)	התאמה להצהרת היצרן		מתאים
3.1	חוזק הכפיפה					
	ממוצע המדגם לכפיפה	נ'\ממ"ר	48.5	מינימום 35		מתאים
	חוזק כפיפה מינימלי	נ'\ממ"ר	47.4	מינימום 32		מתאים
	כח בשבירה					
	ממוצע המדגם	ניוטון	3563.6			
	כח בשבירה מינימלי		3550.60	מינימום 1300		מתאי
3.1	התנגדות להחלקה					

מסמך זה אינו תקף לסימון המוצר בתו תקן