



<u>החדרת מלחים</u>	<u>כבישה כפולה</u>	<u>Full Body</u>	<u>Color Body</u>	<u>Glazed</u>	<u>Ceramic Wall</u>	<u>Ceramic Floor</u>	<u>מאפיינים עיקריים</u>
175 מ"מ ³ מקס'	175 מ"מ ³ מקס'	175 מ"מ ³ מקס'	4-5	4-5	-	3-5	שחיקה PEI
0.02-0.5% מקס'	0.02-0.5% מקס'	0.02-0.5% מקס'	0.1-0.5% מקס'	0.1-0.5% מקס'	3-12%	3-10%	ספיגות ABSORPTION
תקנים	תקנים	תקנים	תקנים	תקנים	תקנים	תקנים	מידות CALIBER
רלוונטי	רלוונטי	רלוונטי	רלוונטי	רלוונטי	רלוונטי	רלוונטי	גוונים SHADE
35-60 מינ'	35-60 מינ'	35-60 מינ'	35-45 מינ'	35-45 מינ'	12-15	20-25	חוזק שבירה N/MM
8	8	8	6-7	6-7	-	6	קשיות MOHS
אפשרי	אפשרי	אפשרי	אפשרי	אפשרי	-	אפשרי	דרגת חיכוך ANTISLIP-MAT
מט; הונד; מלוטש	מט; הונד; מלוטש	מט; הונד; מלוטש	מט; מבריק; לפאטו	מט; מבריק; לפאטו	מט; מבריק	מט; מבריק	גימורים